


URSA PUREONE

Pure 35QN



Painel de lã mineral URSA PUREONE conforme a norma UNE EN 13162, não hidrófila, sem revestimento,. Fornecida em rolo.

Aplicação recomendada

- Fachadas pelo interior.
- Coberturas inclinadas.
- Isolamento em sótãos.



DoP 33PU035NK16111



10/083/672

Características	Norma	Valor
Código de designação		Espessura de 100 a 200 mm: MW-EN 13162-T2-WS-MU1-AFr5 Espessura de 220 a 240 mm: MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5
Lambda ($\lambda_{90/90}$)	EN 12667 / EN 12939	0,035 W/m-K
Reação ao fogo (Euroclases)	EN 13501-1	A1
Permeabilidade ao vapor (μ)	EN 12806	MU1
Absorção de água a curto prazo	EN 1609	$\leq 1 \text{ kg/m}^2$

Código	Espessura mm	Largura m	Comprimento m	Resistência térmica $\text{m}^2 \cdot \text{K/W}$	Ud /pacote	m^2 /pacote	pacote /paleta	m^2 /paleta
2139540	100	1,20	6,00	2,85	1	7,20	18	129,50
2140220	120	1,20	5,40	3,40	1	6,48	18	116,64
2139011	151	1,20	4,05	4,30	1	4,86	18	87,48
2136824	180	1,20	3,30	5,10	1	3,96	18	71,28
2133255	200	1,20	3,00	5,70	1	3,60	18	64,80
2134764	220	1,20	2,70	6,25	1	3,24	18	58,32
2140080	240	1,20	2,70	6,85	1	3,24	18	58,32

Declarações Ambientais de Produto (DAP) disponíveis em: www.base-inies.fr/IniesV4/dist/recherche-fdes.



Excelente isolamento térmico



Elevado isolamento acústico



Resistente ao fogo



Não irritante



Fácil instalação



Poupança



Reciclável