



Painel de lã mineral URSA TERRA conforme a norma UNE 13162, não hidrófila, revestida numa das faces com papel Kraft impresso que actua como barreira de vapor. Fornecimento em painel e painel enrolado.

Aplicação recomendada

- Forras de placa de gesso.
- Paredes duplas de alvenaria.



DoP 34TER35KP17031



020/003560



DIT 380R/14



Características	Norma	Valor
Código de designação		MW-EN 13162-T3-Z3-WS
Lambda ($\lambda_{90/90}$)	EN 12667 / EN 12939	0,035 W/m·K
Reação ao fogo (Euroclases)	EN 13501-1	F
Tolerância de espessura	EN 823	T3
Resistência à difusão do vapor (Z)	EN 12086	Z3
Absorção de água a curto prazo	EN 1609	$\leq 1 \text{ Kg/m}^2$

PAINEL ENROLADO	Código	Espessura mm	Largura m	Comprimento m	Resistencia térmica $\text{m}^2 \cdot \text{K/W}$	Ud /pacote	m^2 /pacote	pacote /paleta	m^2 /paleta
	2139072	50	0,60	10,80	1,40	2	12,96	18	233,28
	2140607	50	0,40	10,80	1,40	3	12,96	18	233,28
	2139074	60	0,60	8,10	1,70	2	9,72	18	174,96
	2139077	80	0,60	8,10	2,25	2	9,72	18	174,96
	2141043	80	0,40	8,10	2,25	3	6,48	18	103,68
	2141165	90	0,60	6,80	2,25	2	8,16	18	146,88
	2141133	100	0,60	5,40	2,85	2	6,48	18	116,64
	2141134	120	0,60	5,40	3,40	2	6,48	18	116,64

PAINEL	Código	Espessura mm	Largura m	Comprimento m	Resistencia térmica $\text{m}^2 \cdot \text{K/W}$	Ud /pacote	m^2 /pacote	pacote /paleta	m^2 /paleta
	2141740	50	0,60	1,35	1,40	13	10,53	20	210,60
	2141741	60	0,60	1,35	1,70	11	8,91	20	178,20
	2141742	80	0,60	1,35	2,25	8	6,48	20	129,60
	2141743	100	0,60	1,35	2,85	6	4,86	20	97,20
	2141744	120	0,60	1,35	3,40	5	4,05	20	81,00

Declarações Ambientais de Produto (DAP) disponíveis em: www.base-inies.fr/IniesV4/dist/recherche-fdes.



Excelente isolamento térmico



Excelente isolamento acústico



Fácil instalação



Poupança



Reciclável