



Panel de lã mineral URSA TERRA conforme a norma UNE EN 13162, não hidrófila, revestida com um véu negro repelente á água. Fornecida em painel.

### Aplicação recomendada

- Fachada ventilada.
- Tetos falsos perfurados.



DoP 34TER35VV17101

0099/CPR/A43/0280 020/003326

Características	Norma	Valor
Código de designação		MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AW
Lambda (λ90/90)	EN 12667 / EN 12939	0,035 W/m·K
Reação ao fogo (Euroclases)	EN 13501-1	A2 s1 d0
Tolerância de espessura	EN 823	T3
Permeabilidade ao vapor (μ)	EN 12086	MU1
Absorção de água a curto prazo	EN 1609	≤ 1 kg/m <sup>2</sup>

PAINEL ENROLADO	Código	Espessura mm	Largura m	Comprimento m	Resistencia térmica m <sup>2</sup> ·K/W	Alfa global α	Ud /pacote	m <sup>2</sup> /pacote	pacote /paleta	m <sup>2</sup> /paleta
	2141622	25	0,60	15,00	0,70	—	2	18,00	18	324,00
	2141530	25	1,20	15,00	0,70	—	1	18,00	18	324,00
	2141509	50	1,20	10,80	1,40	0,85	1	12,96	18	233,28
	2141351	60	1,20	8,50	1,70	0,95	1	10,20	18	183,60
	2141352	80	1,20	6,50	2,25	1,00	1	7,80	18	140,40
	2141290	100	0,60	5,40	2,85	1,00	2	6,48	18	116,64

PAINEL	Código	Espessura mm	Largura m	Comprimento m	Resistencia térmica m <sup>2</sup> ·K/W	Alfa global α	Ud /pacote	m <sup>2</sup> /pacote	pacote /paleta	m <sup>2</sup> /paleta
	2133689	40	0,60	1,35	1,10	0,70	16	12,96	12	155,52
	2133690	50	0,60	1,35	1,40	0,85	12	9,72	12	116,64
	2133711	60	0,60	1,35	1,70	0,95	10	8,10	12	97,20
	2133712	80	0,60	1,35	2,25	1,00	8	6,48	12	77,76
	2136388	100	0,60	1,35	2,85	1,00	6	4,86	12	58,32
	2138614	120	0,60	1,35	3,40	1,00	5	4,05	12	48,60

Declarações Ambientais de Produto (DAP) disponíveis em: [www.base-inies.fr/IniesV4/dist/recherche-fdes](http://www.base-inies.fr/IniesV4/dist/recherche-fdes).



Excelente isolamento térmico



Excelente isolamento acústico



Excelente comportamento ao fogo



Fácil instalação



Poupança



Reciclável