


Panel de poliestireno extrudado URSA XPS, conforme a norma UNE EN 13164, de superfície lisa e mecanizado lateral meia madeira. URSA XPS pode ser utilizado num intervalo amplo de temperaturas desde -50°C até +75°C.

Aplicação recomendada

- Cobertura invertida transitável para tráfego rodado.
- Pavimento para tráfego rodado.



DoP 33XPSN5016111



07/047/466

Características	Norma	Valor	
Código de designação		Espessura <40: XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)500-DLT(2)5-DS(TH)-WL(T)0,7-WD(V)3-FT2 Espessura ≥50: XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)500-DS(TH)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)175-WL(T)0,7-WD(V)3-FT2	
Lambda (λ90/90)	EN 12667 EN 12939	Espessura ≤ 60	0,034 W/m·K
		Espessura ≥ 70	0,036 W/m·K
Reação ao fogo (Euroclases)	EN 13501-1		E
Resistência a compressão	EN 826		500 kPa
Estabilidade dimensional (70°C y 90%)	EN 1604		≤5%
Deformação por carga e temperatura	EN 1605		≤5%
Fluência compressão (2% 50 años)	EN 1606		175 kPa
Absorção por imersão total	EN 12087		≤0,7%
Resistência ao gelo-degelo	EN 12091		FT2

Código	Espessura mm	Largura m	Comprimento m	Resistência térmica m ² ·K/W	Ud /pacote	m ² /pacote	m ² /paleta
2133764	40	0,60	1,25	1,20	9	6,75	94,50
2137641	50	0,60	1,25	1,50	8	6,00	72,00
2137643	60	0,60	1,25	1,80	7	5,25	63,00
2123854	70	0,60	1,25	1,95	6	4,50	54,00
2137644	80	0,60	1,25	2,20	5	3,75	45,00
2136229	90	0,60	1,25	2,50	4	3,00	42,00
2137645	100	0,60	1,25	2,80	4	3,00	36,00
2132963	110	0,60	1,25	3,05	3	2,25	31,50
2117650	120	0,60	1,25	3,35	3	2,25	31,50

Declarações Ambientais de Produto (DAP) disponíveis em: www.base-inies.fr/IniesV4/dist/recherche-fdes.



Excelente isolamento térmico



Excelente resistência à água



Excelente resistência mecânica



Reciclável