


URSA PUREONE

Pure 40QN



Panel de lana mineral URSA PUREONE conforme a la norma UNE EN 13162, no hidrófila, sin revestimiento. Suministrada en rollo.

Aplicación recomendada

- Tabiques de placa de yeso laminado.
- Medianeras con trasdosado de placa de yeso laminado.



DoP 33PU040NKW16111

16/083/1216

Características	Norma	Valor
Código designación		MW-EN 13162-T2-W-AFr4
Lambda ($\lambda_{90/90}$)	EN 12667 / EN 12939	0,040 W/m-K
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	A1
Transmisión del vapor de agua (μ)	EN 12806	MU1
Absorción de agua a corto plazo	EN 1609	$\leq 1 \text{ kg/m}^2$

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Resistencia térmica $\text{m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$	Ud /paquete	m^2 /paquete	paquete /palet	m^2 /palet
2140955	45	0,60	16,20	1,10	2	19,44	24	466,56

Disponibles las Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) en www.base-inies.fr/IniesV4/dist/recherche-fdes.



Excelente aislamiento térmico



Excelente aislamiento acústico



Excelente comportamiento al fuego



Suave al tacto



Fácil instalación



Ahorro



Reciclable