

URSA TERRA

Base en rollo



Panel de lana mineral URSA TERRA conforme a la norma UNE EN 13.162, no hidrófila, sin revestimiento. Suministrada en rollo.

Aplicación recomendada

Tabiques de placa de yeso laminado. Medianeras con trasdosado de placa de yeso laminado.



0099/CPD/A43/0608 020/003809

Características	Norma	Valor
Código designación		MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5
Lambda ($\lambda_{90/90}$)	EN 12667 / EN 12939	0,038 W/m-K
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	A1
Resistencia específica al paso del aire (r')	EN 29053	≥ 5 kPa·s/m ²
Permeabilidad al vapor de la lana (μ)	EN 12807	< 1
Absorción agua a corto plazo	EN 1609	≤ 1 Kg/m ²

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Resistencia térmica m ² ·K/W	Disponible	Suministro	Ud /paquete	m ² /paquete	paquete /palet	m ² /palet
2140335	50	0,40	13,50	1,30	Stock	R	3	16,20	24	388,80
2140336	50	0,60	13,50	1,30	Stock	R	2	16,20	24	388,80
2140338	60	0,40	10,80	1,55	Consultar	R	3	12,96	24	311,80
2140339	60	0,60	10,80	1,55	Stock	R	2	12,96	24	311,04
2140340	75	0,40	8,10	1,95	Consultar	R	3	9,72	24	233,28
2140371	75	0,60	8,10	1,95	Consultar	R	2	9,72	24	233,28
2140372	100	0,60	6,50	2,60	Consultar	R	2	7,80	24	187,20
2140373	120	0,60	5,40	3,15	Consultar	R	2	6,48	24	155,52



Excelente aislamiento térmico



Excelente aislamiento acústico



Excelente comportamiento al fuego



Fácil instalación



Ahorro



Reciclable