



URSA TERRA Vento Plus

Espesor 60 mm

Resistencia térmica 1,80 m²·K/W

Declaración Ambiental de Producto

| Parámetro Evaluado | Unidad | Fabricación de los materiales | | | Fin de vida | | |
|---|---|-------------------------------|------------|-------------|-------------|----------|-----------|
| | | Produccion | Transporte | Instalacion | Transporte | Proceso | Vertedero |
| | | A1 a A3 | A4 | A5 | C2 | C3 | C4 |
| Global Warming Potential | Kg CO ₂ equiv. | 3,47E+00 | 1,16E+00 | 2,98E-01 | 9,07E-03 | 0,00E+00 | 3,39E-02 |
| Stratospheric Ozone Layer Depletion Potential | Kg CFC11 equiv. | 1,79E-07 | 2,23E-09 | 3,14E-10 | 1,74E-11 | 0,00E+00 | 2,90E-10 |
| Acidification Potential | Kg SO ₂ equiv. | 1,85E-02 | 7,59E-03 | 9,30E-05 | 5,62E-05 | 0,00E+00 | 1,45E-04 |
| Eutrophication Potential | Kg PO ₄ ³⁻ equiv. | 2,09E-03 | 1,21E-03 | 5,60E-04 | 8,89E-06 | 0,00E+00 | 1,91E-05 |
| Abiotic Resource Depletion Potential | Kg Sb equiv. | 2,76E-02 | 7,82E-03 | 8,55E-05 | 6,11E-05 | 0,00E+00 | 1,29E-04 |
| Photochemical Ozone Formation Potential | Kg ethane equiv. | 1,30E-03 | 6,87E-04 | 8,94E-05 | 4,77E-06 | 0,00E+00 | 2,30E-05 |
| Consumption of renewable primary energy | MJ (lower heating value) | 3,38E+00 | 3,03E-02 | 9,12E-03 | 2,37E-04 | 0,00E+00 | 1,88E-02 |
| Consumption of non-renewable primary energy | MJ (lower heating value) | 6,53E+01 | 1,63E+01 | 1,90E-01 | 1,28E-01 | 0,00E+00 | 2,80E-01 |
| Use of non-renewable secondary fuels | MJ (lower heating value) | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| Use of renewable secondary fuels | MJ (lower heating value) | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| Fresh water consumption | m ³ | 1,40E+00 | 4,79E-04 | 1,61E-04 | 3,76E-06 | 0,00E+00 | 4,64E-04 |
| Waste production: | Kg | 4,25E+00 | 5,29E-02 | 4,33E-01 | 4,12E-04 | 0,00E+00 | 1,78E+00 |
| · hazardous | Kg | 1,91E-02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| · non hazardous | Kg | 4,23E+00 | 5,29E-02 | 4,33E-01 | 4,12E-04 | 0,00E+00 | 1,78E+00 |
| · radioactive | Kg | 2,34E-03 | 2,95E-05 | 5,52E-08 | 2,31E-07 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| Output materials for | Kg | 2,13E-01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| · Reusing | Kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| · Recycling | Kg | 2,13E-01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| · Energy Recovery | Kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |